



**JIHGUAN METAL & MATERIAL CO., LTD.**  
**JIHGUAN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.**

**志冠金屬材料有限公司**

1F, #71, CHUANGXIN RD., NANZI DIST., KAOHSIUNG CITY 811,  
TAIWAN, R.O.C.

[E-mail: jihguan.metal@yahoo.com](mailto:jihguan.metal@yahoo.com)

## 產品說明書

材质 添加剂

规格: **75Ti**

工廠: 浙江武義紅銳金屬材料有限公司

产品名称: 鈦剂

产品型号: 75Ti 75TiAl

技术参数: 1.灰黑色块状,不会带入氧化夹杂,所含盐类起净化作用

2.密度2.8—3.0g/cm<sup>3</sup>

3.实收率可达90%以上,不含钠,对锆变质合金无干扰作用。

4.加入量=铝合金中所需添加量 / 75%(或80%) × 90%

5. 使用温度为720—750℃

6. 保质期为六个月

应用范围: 本产品可替代Al-Ti中间合金,用于调整、配置铝合金中Ti含量.

使用方法: 当铝液温度达到720-750℃时,扒开铝液表面的浮渣,将添加剂均匀的投

入铝液中,此时会有烟气和火焰产生,投入后静止10—15分钟,

即可搅拌均匀. 35--40分钟后可取样分析钛的含量。

包装储存: 500g/片, 2Kg/袋, 真空包装, 20Kg/箱. 存放于阴凉通风处。